

# Apprêt 230

## *Définitions:*

Apprêt polyester pistolable conçu pour la réalisation de modèle.

Bonne adhérence sur bois, sur stratifié polyester poncé et sur stratifié enduit de mastic polyester usiné (NCL804PRBV Gris).

## *Caractéristiques:*

- Thixotropé, pré-accélééré.
- Durcissant à température ambiante par addition de catalyseur P MEC.
- Bon étalement.
- Ponçable.
- Uniquement disponible en version pistolet.

## *Conseils d'application:*

Bien homogénéiser le produit avant l'utilisation.

Utilisation d'un pistolet à godet avec buse de 2.5 type pistolet à gravité AC 15 G et pression maxi de 4 bars.

Projection par plusieurs couches fines afin d'obtenir le meilleur tendu du film.

Possibilité de diluer le produit avec de l'acétone à raison de 2 à 4% au maximum pour améliorer l'application au pistolet.

Pour obtenir une polymérisation optimale, le taux de catalyseur Pmec doit être compris entre 1% et 2% selon la grandeur de la pièce à réaliser et selon la température ambiante (température recommandée environ de 20°C).

Pour obtenir des résultats optimums, nous vous recommandons de venir appliquer 450 à 600 microns d'apprêt 230 en plusieurs fines couches.

Les différents supports de base doivent être bien sec, dépoussiérés, dégraissés.

Les types de modèles sont:

- Modèle sur bois bien lisse, mastiqué si nécessaire et poncé;
- Modèle en mousse Polyuréthane sur lequel est appliqué notre mastic allégé pistolable référence NCL 804 GRIS PRBV usiné;
- Modèle en mousse polystyrène de Densité 25 kg/m<sup>3</sup> minimum, suivi d'une résine d'accrochage polystyrène référence R854 et du NCL 804 GRIS PRBV usiné;

Attendre 24h à température ambiante (de 18 à 25°C), avant de commencer un ponçage à sec manuel ou mécanique avec papier grain 240.

Pour une finition brillante nous vous recommandons de venir appliquer la laque polyester de notre gamme référence LAQUE 210.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.