

POLYESTER VAN DAMME

Quai St-Léonard 16/B 4000 LIEGE
Tél. 04/227.37.71 Fax. 04/227.37.82
E-mail. polyester.vandamme@skynet.be
Site. www.polyester-vandamme.com


PATE A MODELER SUPER SCULPEY

Pour la réalisation de figurines, prototypes, maquettes. Etc.

Le Sculpey est une pâte à modeler artificielle, qui est sans risque et non toxique, qui se travaille et ressemble à l'argile à céramique, mais qui ne sèche pas à l'air, durcit définitivement après cuisson dans un four normal à 130 °C

Pâte à modeler professionnel pour la réalisation de figurines, poupée animées, prototypes, maquettes, etc.

Le super sculpey après être refroidi, peut être peint avec les peintures à base d'eau et à base acrylique.



Emploi.

1° Se laver les mains et s'assurer que la surface de travail est propre, pétrir l'argile jusqu'à ce qu'elle soit molle et homogène.

2° Lui donner la forme désirée et cuire dans un four normal. **Attention** : la cuisson doit être réalisée sous la surveillance d'un adulte.

Pour des fortes épaisseurs, il est conseillé de réaliser la structure, de cuire la pièce et d'ajouter du Sculpey pour la finition des détails.

3° Cuire sur une surface en verre qui va au four à thermostat réglé sur 130 °C, pendant 15 minutes pour 6 mm d'épaisseur. Des morceaux plus épais peuvent exiger un temps de cuisson plus long. Eviter de trop cuire, utiliser une bonne ventilation et ne pas inhaler les vapeurs. **NE PAS utiliser de four à micro-ondes.**

L'argile polymère super Sculpey conservera sa fraîcheur si elle est stockée dans un endroit frais, à l'écart de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont données verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et application que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation, que nous ne pouvons prévoir, et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.