

Description

Vernis polyuréthane à deux composants élastique destiné aux supports souples tels que Latex caoutchouc, les ballons, feuille de plastique, bâches, etc..

En finition ce vernis résiste très bien aux intempéries, sur peintures élastomères également. La souplesse de ce produit est identique à basse température.

Pigment

Résistant aux U.V et intempéries en cas de vernis teinté, pas d'agents de charge inertes

Teinte

Incolore ou teinté suivant cahier des charges

Renseignements techniques

Densité: 0.9 (± 0.05) g/cm³
Extrait sec 50 (± 2) % en volume 60 (±2) % en poids.

Temps de séchage :

Hors poussière	45 minutes
Hors poisse	3-4 heures
Recouvrable	12 heures (en fonction de l'épaisseur)
Potlife	± 1,5 heures à 20 ° C
Rendement théorique	17 m ² / L à 30 microns d'épaisseur

Application

On peut appliquer à la brosse ou au rouleau mais on conseille le pistolet pneumatique.

Mélange: **100 g gr de vernis pour 40 gr parts de durcisseur**

Diluer de 20 à 30 % de thinner

Nettoyage des outils au thinner ou acétone.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont données verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et application que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation, que nous ne pouvons prévoir, et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.

POLYESTER VAN DAMME SPRL

Quai Saint-Léonard 16/B

B - 4000 LIEGE

Tél. +32 4 227 37 71

Fax. +32 4 227 37 82

Mail. Polyester.vandamme.com

Web. Polyester-vandamme.com

TVA. BE 0884.038.105

IBAN BE30 7320 1329 4711

BIC CREGBEBB